Gerflor theflooringgroup	TARALAY PREMIUM CONFORT 33		
DESCRIPTION			
Epaisseur totale	EN 428	mm	2.90 - 3.20
Epaisseur couche d'usure	EN 429	mm	0.92 - 1.07
Poids	EN 430	g/m²	2700 - 3160
Largeur des lés	EN 426	cm	200
Longueur des lés	EN 426	m	25
CLASSIFICATION			
Norme / Spécification Produit	-	-	EN 651
Classement européen	EN 685	classe	33-42
Classement UPEC		**classement**	**U3P3E2/3C2**
Certification NF UPEC.A+ **Costa Rica / Indiana / Brazilia / Osmoz** **Metallica**	**NF 189**	**n°certificat**	**310-013.3** **310-035.1**
Isolation acoustique bruit de choc **Costa Rica / Indiana / Brazilia / Osmoz** **Metallica**	**EN ISO 717-2**	**dB**	**17** **16**
Sonorité à la marche	**NF S 31 074**	**dB**	**< 65**
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Cfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2
Glissance (1)	DIN 51 130	classe	R10
PERFORMANCES			
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm^3	≤ 2
Groupe d'abrasion	EN 649 - EN 651	groupe	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	-
Stabilité dimensionnelle	EN 434	%	≤ 0.40
Isolation acoustique bruit de choc	EN ISO 717-2	dB	
Poinçonnement statique rémanent	NF EN 433	mm	≤ 0.20
Poinçonnement : Valeur moyenne mesurée en pose maintenue	-	-	≈ 0.06
Essai de la chaise à roulettes (type W)	EN 425		OK
Conductivité thermique	EN 12524	W/(m.k)	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6
Traitement de surface	-	-	Protecsol® 2
Résistance aux produits chimiques (2)	EN 423		OK
Traitement	-	-	Sanosol ®
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) (3)	ISO 22196	-	> 99.9% ne favorise pas la prolifération
ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR INTERIEUR			
TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	$\mu g/m^3$	< 10
Certification	-	-	Floorscore™
MARQUAGE CE			
CE	EN 14041	 	

(1) Seules les gammes TARALAY SECURITE & TARASAFE offrent une résistance à la glissance sur la durée de vie du produit.

(2) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet

(3) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections