



Espesor 15/20/30 mm
Densidad 60/80 kg/m³
Masa superficial 1200/2400 g/m²
Reacción al fuego B s2 d0

Acabado _____ Blanco
Acabados especiales _____ Negro
Materiales de soporte _____ 100% PET
Modulación paneles _____ Techo y Revestimiento: 600x1200 mm
Otros formatos _____ Consultar
Tolerancia _____ Espesor: ± 4 mm Densidad: ± 1 mm
Perfil _____ Techo y Revestimiento: Ocultas en el trasdós de la placa

Absorción acústica

Coefficiente de absorción acústica ponderado	α_w	= 0.40 ₍₁₅₎ 0.40 ₍₂₀₎ 0.50 ₍₃₀₎
Coefficiente de reducción del ruido	NRC	= 0.35 ₍₁₅₎ 0.40 ₍₂₀₎ 0.50 ₍₃₀₎
Coefficiente de absorción acústica medio	α_m	= 0.41 ₍₁₅₎ 0.47 ₍₂₀₎ 0.56 ₍₃₀₎

