

Résonateurs à lames de bois ajourées

tests de FLUMROC

Courbe	1	2	3	4	5	
125	0,13	0,10	0,20	0,19	0,26	
250	0,52	0,47	0,72	0,66	0,87	
500	1,03	0,98	1,04	1,02	0,97	
1000	0,75	0,87	0,64	0,79	0,58	
2000	0,38	0,50	0,35	0,46	0,37	
4000	0,34	0,38	0,33	0,39	0,36	
Espacement	10	20	10	20	10	%
Epaisseur LM	30	30	40	40	50	Mm
Epaisseur bois	13	13	13	13	13	Mm
Largeur de bois	96	96	96	96	96	Mm
Densité LM	32	32	32	32	32	kg/m3

Résonateurs à lames ajourées

