L'INDUSTRIEL DE L'ADHÉSIF

16, Avenue Antoine de Saint-Exupery – BP 39 – Parc Océalim 87270 COUZEIX

Tél : 05.55.30.05.30 Fax : 05.55.30.73.58 Mail : lima@lima.fr Internet : www.lima.fr

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE **VRLEN1-05**

DESIGNATION Mousse polyéthylène adhésive simple face VITOLEN 111

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support		Mousse polyéthylène (recouvert d'un film PE)
Adhésif		Acrylique émulsion
Coloris		Noir ou Blanc
Protecteur		Sans protecteur, enroulé sur lui-même
Densité		33 kg / m3 (ISO 845)
Résistance à la compréssion (ISO 844)	à 10 % à 25 % à 50 %	19 kPa 40 kPa 105 kPa
Rémanence à la compression à + 23°C (ISO 1858-C) compression à 25 %		
30 minutes après décompression		20 %
24 heures après décompression		10 %
Résistance à la température		-80° C à +50° C
Compatibilité avec plexiglas		Bonne
Epaisseur		5 mm
Largeurs (largeurs possibles : de 9 mm à 1118 mm)		1118 mm (découpée à la demande)

APPLICATIONS – USAGES Ce produit est approprié pour l'étanchéité. La structure spéciale de ce produit permet une application rapide et facile.

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part

Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.

Lima 01/2011