

URSA PNU 38

Caractéristiques CE déclarées (selon la norme NF EN 13162)

Caractéristiques obligatoires

Conductivité thermique déclarée (λ)	W/(m.K)	0,038
Classement feu (EUROCLASSE)	W/(m.K)	A1
Tolérances d'épaisseur	mm	T3

Caractéristiques spécifiques

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (MU)		1
Absorption d'eau à court terme (WS)	Kg/m ²	< 1,0
Isolant semi-rigide		45 à 150 mm

Description

Panneau de laine minérale semi-rigide, non revêtu.

Applications

Isolation thermique et acoustique des murs périphériques et des cloisons.

À la pose

Un produit léger facilement manipulable.

À l'usage

L'isolant des murs traditionnels.

Code de désignation : MW-EN 13162-T3-WS-MU1

ACERMI : Certificat n° 02/083/022

Conformité CE : Certificat n° 1163-CPD-0008

Autres caractéristiques

Masse volumique indicative en kg/m³ : 15 ≤ p < 20

Valeur R m ² /Kw	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ³ / palette	Code SAP
1,20	45	1 350	600	16	12,96	20	259,20	20 62 0 17
2,65	100	1 350	600	8	6,48	20	129,60	20 62 0 18
4,00	150	1 350	600	5	4,05	20	81,00	20 62 0 19

URSA PRK 38

Caractéristiques CE déclarées (selon la norme NF EN 13162)

Caractéristiques obligatoires

Conductivité thermique déclarée (λ)	W/(m.K)	0,038
Classement feu (EUROCLASSE)	W/(m.K)	F
Tolérances d'épaisseur	mm	T3

Caractéristiques spécifiques

Résistance à la vapeur d'eau (Z)	m ² .h.Pa/mg	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	Kg/m ²	< 1,0
Isolant semi-rigide		45 à 150 mm

Code de désignation : MW-EN 13162-T3-WS-Z1

ACERMI : Certificat n° 02/083/028

Autres caractéristiques

Masse volumique indicative en kg/m³ : 15 ≤ p < 20

Valeur R m ² /Kw	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ³ / palette	Code SAP
1,20	45	1 350	600	16	12,96	20	259,20	20 62 038
2,00	75	1 350	600	10	8,10	20	162,00	20 62 039
2,65	100	1 350	600	8	6,48	20	129,60	20 62 040
3,20	120*	1 350	600	7	5,67	20	113,40	21 33 883
4,00	150*	1 350	600	5	4,05	20	81,00	20 62 041

* Déjà nous consulter

Description

Panneau de laine minérale semi-rigide, revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé pare-vapeur.

Applications

Isolation thermique et acoustique des murs périphériques et des cloisons.

À la pose

Un produit léger facilement manipulable.

À l'usage

L'isolant des murs traditionnels.